

Skład	Utwardzacz jest to roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych.								
Właściwości i zastosowanie	Produkt jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR. Dodanie utwardzacza TELHARD PUR jest różne dla każdego rodzaju farby i wymienione jest w odpowiednich normach wyrobów, w tym wymieniony jest i czas urabialności mieszanki. Przygotować tylko taką ilość mieszanki farby, która wystarcza do obsługi przez okres urabialności mieszanki.								
Właściwości fizyczne	<table border="1"><tr><td>Konsystencja</td><td>50-100 s / Ø 4 mm Ford</td></tr><tr><td>Zawartość nielotnych substancji</td><td>ok 23 % wagi.</td></tr><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>25 °C</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>920 kg/m³</td></tr></table>	Konsystencja	50-100 s / Ø 4 mm Ford	Zawartość nielotnych substancji	ok 23 % wagi.	Temperatura zapłonu	25 °C	Gęstość	920 kg/m ³
Konsystencja	50-100 s / Ø 4 mm Ford								
Zawartość nielotnych substancji	ok 23 % wagi.								
Temperatura zapłonu	25 °C								
Gęstość	920 kg/m ³								
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,77 kg/kg utwardzacza</td><td>TOC: 0,68 kg/kg utwardzacza</td></tr><tr><td colspan="2">Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.</td></tr></table>	VOC: 0,77 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,68 kg/kg utwardzacza	Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.					
VOC: 0,77 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,68 kg/kg utwardzacza								
Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.									
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Zapewnij wydajną wentylację w miejscu pracy.								
Opakowania	1,0 kg								
Magazynowanie	Produkt zachowuje cechy funkcjonalne 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C								
Utylizacja opakowań i odpadów	Puste opakowania należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z resztkami produktu umieścić na miejscu wskazanym przez składowanie odpadów niebezpiecznych lub osobą upoważnioną do gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.								

Dane są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze ocenić wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem lakiernikowi zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia