

str. 1



Skład Dyspersja pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy aldehydowej i w rozpuszczalnikach organicznych.

Właściwości i zastosowanie Uniwersalny koncentrat do tonowania, który jest praktycznie zgodny z większością farb na różnych podstawach (syntetyczne na powietrzu suszone farby, farby wypalane, poliuretanowe farby, epoksydowe farby). Zaleca się używanie wyłącznie w systemie do tonowania HOSTEMIX.

Odcienie 13 podstawowych odcieni koncentratów + 2 wypełniacze (do farb alkidowych i poliuretanowych) + 1 koncentrat aluminiowy do produkcji odcieni metalicznych (RAL 9006, RAL 9007 itp.)

Właściwości fizyczne

Nazwa	Odcień	Color index	Gęstość g/cm ³	ONL % wagi	VOC kg/kg	TOC kg/kg
P2013/1800	wypełniacz	-	1,40	70	300	272
P2013/1801	Biały	PW 6	1,80	80	200	130
P2013/1830	fioletowy	PV 23	1,03	50	500	318
P2013/1841	niebieski	PB 15:3	1,10	58	420	274
P2013/1859	Zielony	PG 7	1,14	58	420	274
P2013/1867	Ochra	PY 42	1,50	72	280	191
P2013/1868	Żółty	PY53+PY74	1,33	68	320	210
P2013/1869	żółty cytrynowy	PY 184	2,2	84	160	95
P2013/1878	pomarańczowy	PO 67	1,12	61	390	258
P2013/1880	ciemnoczerwony	PR 101	1,70	80	200	110
P2013/1883	Czerwony	PR 254	1,15	63	370	247
P2013/1884	Magenta	PR 122	1,05	50	500	350
P2013/1898	Czarny	PB 7	1,09	61	390	209
P2013/1899	czarny mocny	PB 7	1,21	65	350	198
P2013/9110	Aluminium	-	1,32	60	400	322
P2013/1900	Wypełniacz	-	1,77	79	210	129

VOC: 0,20 - 0,50 kg/kg pasty

TOC: 0,10 - 0,35 kg/kg pasty

Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony tylko jako koncentrat barwiący do podstaw HOSTEMIX.

Środki ostrożności

Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnij wydajną wentylację w miejscu pracy.

Magazynowanie

Produkt zachowuje swoje właściwości użytkowe przez 24 miesiące od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.

Utylizacja opakowań i odpadów

Puste opakowania należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z resztkami produktu umieścić na miejscu wskazanym przez składowanie odpadów niebezpiecznych lub osobą upoważnioną do gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.

str. 2



Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.