

str. 1



Skład	Utwardzacz jest to roztwór poliizocyanatu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych								
Właściwości i zastosowanie	Produkt jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR HS. Dodanie utwardzacza TELHARD PUR HS jest różne dla każdego rodzaju farby i wymienione jest w odpowiednich normach wyrobów, w tym wymieniony jest i czas urabialności mieszanki. Przygotować tylko taką ilość mieszanki farby, która wystarcza do obsługi przez okres urabialności mieszanki								
Właściwości fizyczne	<table border="1"><tr><td>Konsystencja</td><td>90 - 110 s / Ø 4mm Ford</td></tr><tr><td>Zawartość nietlotnych substancji</td><td>ok 90 % wagi.</td></tr><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>1130 kg/m³</td></tr></table>	Konsystencja	90 - 110 s / Ø 4mm Ford	Zawartość nietlotnych substancji	ok 90 % wagi.	Temperatura zapłonu	50 °C	Gęstość	1130 kg/m ³
Konsystencja	90 - 110 s / Ø 4mm Ford								
Zawartość nietlotnych substancji	ok 90 % wagi.								
Temperatura zapłonu	50 °C								
Gęstość	1130 kg/m ³								
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza</td><td>TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza</td></tr><tr><td colspan="2">Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.</td></tr></table>	VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza	Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.					
VOC: 0,10 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,07 kg/kg utwardzacza								
Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. Nie używać oddzielnie, jest on przeznaczony wyłącznie do utwardzania poliuretanowych farb TELPUR.									
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Zapewnij wydajną wentylację w miejscu pracy. UWAGA. Zobacz także kartę charakterystyki.								
Opakowania	0,7 kg								
Magazynowanie	Produkt zachowuje cechy funkcjonalne 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C								
Utylizacja opakowań i odpadów	Puste opakowania należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z resztkami produktu umieścić na miejscu wskazanym przez składowanie odpadów niebezpiecznych lub osobą upoważnioną do gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.								

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkownika i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem lakiernikowi zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.