

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití

BARLET PREVENT je obecně vodný roztok fungicidních a algicidních účinných látek v akrylátovém a polysiloxanovém pojivu.

Vytváří transparentní ochranný film, který slouží jako účinná dlouhodobá ochrana před napadením širokým spektrem plísní, růstem řas, zeleného povlaku, ale také před skvrnami a nečistotami obecně. Podklad, který je ošetřený nátěrem BARLET PREVENT je hydrofobní – odpuzuje dešťovou vodu. **Má široké spektrum použití na fasády, střechy, betonové zdi, ztracené bednění, porézní obklady, dlažby, přírodní kameny.**

- obsahuje zapouzdřené postupně a rovnoměrně se uvolňující účinné látky k dlouhodobé ochraně podkladů,
- chrání před biologickým napadením díky aktivním účinným látkám,
- zvyšuje životnost fasád.

Účinnost proti růstu byla odzkoušena pro *Aureobasidium pullulans*, *Cladosporium cladosporioides*, *Aspergillus niger*, *Penicillium purpurogenum*, *Nostoc commune*, *Klebsormidium flaccidum*, *Apatococcus lobatus*.

Obsah účinných složek :

Diuron (CAS 330-54-1) : 0,14 g/kg výrobku.

Pyrithione Zinc (CAS 13463-41-7) : 0,009 g/kg výrobku

Zinc Oxide (CAS 1314-13-2) : 0,05 g/kg výrobku

Oblast použití

Podklad: fasády, beton, pórobeton, střešní tašky
Prostředí: exteriér

Odstíny

Mléčně zbarvená kapalina, po uschnutí tvoří transparentní film

Parametry nátěrové hmoty

Obsah netěkavých látek	4 – 7 %
pH	8 – 9

Orientační vydatnost

6 až 8 m²/1 kg pro jeden nátěr.

Ředění

Neředí se, pro umytí pomůcek se používá voda.

Příprava podkladu

Ošetřované plochy musí být zajištěny proti vzlínání a zatékání vody. Podklad musí být pevný, soudržný, bez mastnot. Nové omítky musí být vyzrálé. Všechny plochy napadené plísněmi a řasami musí být nejdříve ošetřeny prostředkem REMAL SANAL NA ZDIVO ředěným vodou v poměru 1:5. Po 24 hodinách důkladně omyté tlakovou vodou. Omytý povrch nechat dokonale vyschnout.

BARLET PREVENT je transparentní a je proto doporučen k použití na vizuálně stejnorodé podklady. V případě různých barevných defektů po čištění doporučujeme použít silikonovou fasádní barvu BARLET SILIKON

Stránka číslo: 02

Příklad nátěrového postupu

Před použitím BARLET PREVENT důkladně rozmíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním - na málo savé podklady (dekorativní omítky, fasádní barvy) v jedné vrstvě, na savé podklady ve dvou vrstvách s tím, že druhý nátěr se provádí jako „mokrý do mokrého“.

Upozornění :

V průběhu min. 24 hodin od aplikace je vhodné zajistit, aby nedošlo ke smytí prostředku např. dešťovou vodou. Teplota podkladu a okolí musí být při aplikaci v rozmezí 5°C až 25°C. Nátěr může vykazovat mírný lesk a barevné oživení (ztmavnutí) barevného podkladu. Zejména v případě velkých stavebních celků doporučujeme provést zkušební nátěr a vyhodnocení vzhledu. Jemná usazenina není na závadu a lze ji snadno rozmíchat.

Způsob aplikace

Štětka, váleček, stříkání.

Manipulace

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje: hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, okthilion (ISO), 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UPOZORNĚNÍ: Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. Nesmí být použito jinak než je v návodu k použití.

Výstražný symbol nebezpečnosti



Signální slovo
VAROVÁNÍ

Skladovatelnost

Skladujte v suchém prostředí při teplotě 5°C až 25°C. Při dopravě a skladování nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a odpadů

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.